OPTIMASI BIOPROSES MODIFIKASI PERMUKAAN SERAT UNTUK PENINGKATAN KEKUATAN KERTAS

Taufan Hidayat ¹, Nina Elyani, Chandra Apriana Purwita
Balai Besar Pulp dan Kertas, Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung
¹taufanhidayat@gmail.com

Diterima : 25 Februari 2014, Revisi akhir : 5 Mei 2014, Disetujui terbit : 30 Mei 2014

BIOPROCESS OPTIMIZATION OF FIBER SURFACE MODIFICATION FOR PAPER STRENGTH DEVELOPMENT

ABSTRACT

*Fiber surface modification is a main process to improve paper quality. It is usually done mechanically through refining process. In this research the modification was done microbiologically by using *Acetobacter xylinum*. In principle, this process is carried out by growing bacterial cellulose on the fiber surface, which is similar to fibrillation by mechanical action. The modification was done at the short fibers at 5 duration reaction times and 4 level agitation speeds. The experiments were conducted in a 75 liter active volume bioreactor filled with a liquid inorganic media, 0.75% pulp consistency, at 30°C temperature, and pH 5.5. The washed pulp was then turned into sheets for testing purposes. The experiments show that at 37.5 Hz agitation speed and 1-3 hours reaction time, the paper strength and structure improve effectively. In addition, this optimized process also shows a potential energy saving up to 17.24% at agitation speed of 25,0 Hz.*

*Keywords: fiber surface modification, *Acetobacter xylinum*, paper strength, short fibers*

ABSTRAK

Modifikasi permukaan serat adalah proses inti pembuatan kertas untuk meningkatkan kualitas kertas. Pada umumnya modifikasi permukaan serat dilakukan secara mekanis melalui proses penggilingan. Pada penelitian ini modifikasi permukaan serat dilakukan secara mikrobiologis menggunakan *Acetobacter xylinum*. Proses ini berlangsung dengan cara menumbuhkan bakteri pembentuk selulosa pada permukaan serat sehingga serat terfibrilasi. Penelitian dilakukan pada serat pendek dengan variasi 5 durasi waktu reaksi dan 4 tingkat kecepatan agitasi. Proses modifikasi dilakukan dalam bioreaktor dengan volume aktif 75 liter menggunakan media anorganik cair, pada konsistensi pulp 0,75%, suhu 30°C, dan pH 5,5. Pulp hasil reaksi dicuci kemudian dibuat lembaran untuk diuji karakteristik fisiknya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada kondisi kecepatan agitasi 37,5 Hz dan waktu inkubasi 1-3 jam, bioproses modifikasi serat efektif untuk meningkatkan kekuatan kertas, memperbaiki struktur lembaran kertas, dan berpotensi menghemat energi sebesar 17,24% pada kecepatan agitasi 25,0 Hz.

Kata kunci: modifikasi permukaan serat, *Acetobacter xylinum*, kekuatan kertas, serat pendek

PENDAHULUAN

Secara konvensional kekuatan lembaran kertas dapat dibangun dengan penggunaan serat panjang, *refining* serat, dan penambahan bahan kimia penguat. Masing-masing cara memiliki kekurangan dan kelebihan. Serat panjang sangat

efektif dalam membangun kekuatan, tetapi harganya mahal dan masih impor. *Refining* adalah teknik paling mapan yang digunakan untuk membangun kekuatan lembaran. Teknik ini satu-satunya cara yang memodifikasi sifat fisik serat. Akan tetapi kemampuan berbagai jenis serat untuk dimodifikasi dengan cara ini berbeda-beda.

Kendala utama dalam *refining* adalah konsumsi energinya yang cukup besar, peringkat kedua di industri kertas sesudah pengeringan, dan bila terjadi *refining* berlebihan maka kertas tidak dapat dibentuk karena serat akan hancur. Bahan kimia juga cukup efektif untuk membangun kekuatan kertas, tetapi harganya mahal dan umumnya berdampak tidak ramah lingkungan pada air limbahnya, khususnya untuk aditif penguat jenis sintetis.

Dari ketiga cara peningkatan kekuatan kertas di atas, yang paling banyak dilakukan oleh industri adalah melalui proses *refining*. Pada dasarnya *refining* dilakukan dengan menggosok serat diantara permukaan rotor dan stator yang bersifat kasar dengan pola alur tertentu. Akibat gosokan ini terjadi perubahan fisik pada serat yang tadinya kaku dengan permukaan yang mulus, bentuk silindris, dan bagian tengah berlubang, menjadi serat yang lentur, pipih dan permukaannya berbulu. Bulu-bulu yang berukuran mikron ini disebut fibril, dan mikrofibrilasi ini sangat berguna saat serat dengan serat saling berikatan membentuk lembaran kertas. Mikrofibrilasi memperluas permukaan serat sehingga menambah jumlah ikatan hidrogen yang terbentuk sehingga terjadi peningkatan kekuatan kertas yang signifikan sesudah *refining*. Proses *refining* adalah proses kedua terbesar di industri kertas dalam hal konsumsi energi.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa, fibrilasi permukaan serat juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan mikroba tertentu seperti *Acetobacter* atau *Gluconobacter*. Fibril yang terbentuk berukuran nano dan peristiwa ini disebut nanofibrilasi. Kebanyakan pada penelitian-penelitian tersebut, nanofibrilasi dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu komposit, yaitu campuran serat selulosa yang terfibrilasi secara nano dengan bahan-bahan lain. Dengan nanofibrilasi ini, peningkatan kinerja komposit dapat diperoleh secara signifikan (Vitta dan Thiruvengadam, 2012). Prinsip dasar bioproses modifikasi permukaan serat adalah sebagai berikut; Serat dalam media kultur bakteri diinokulasi dengan bakteri penghasil selulosa, kemudian serat diekstrak kembali dari media kultur tersebut (Chen dkk., 2010).

Bioproses modifikasi permukaan serat pada dasarnya adalah upaya penumbuhan bakteri pembentuk selulosa pada permukaan serat. *Bacterial cellulose* dapat disintesis oleh bakteri yang termasuk ke dalam genus *Acetobacter*,

Rhizobium, *Agrobacterium*, *Aerobacter*, *Achromobacter*, *Azotobacter*, *Rhizobium*, *Sarcina*, *Salmonella*, dan *Escherichia*. Dari genus bakteri tersebut, yang paling efisien dalam menghasilkan selulosa adalah *Acetobacter xylinum*. Bakteri ini dapat disolasi dari berbagai sumber seperti limbah buah nenas (Pratama dkk., 2013), limbah padat serat (Cavka dkk., 2013), dan cuka rumah (Castro dkk., 2012). Tingkat kemurnian selulosa yang dihasilkan oleh bakteri lebih tinggi dibandingkan dengan selulosa yang dihasilkan dari tumbuhan (Raghunathan, 2013). Hal ini disebabkan oleh selulosa tumbuhan berada dalam ikatan dengan bahan kimia lain seperti lignin dan hemi selulosa sehingga harus dipisahkan.

Bacterial cellulose memiliki karakteristik istimewa seperti derajat polimerisasi, indeks kristalinitas, ketahanan tarik, dan kapasitas penyerap air yang tinggi dibandingkan dengan selulosa tumbuhan (Chawla dkk., 2009). Oleh karena itu *bacterial cellulose* telah digunakan secara luas di berbagai bidang seperti industri kertas, elektronik, dan rekayasa jaringan (Torres dkk., 2012). Selain itu *bacterial cellulose* dapat juga digunakan di bidang akustik dan peralatan biomedik (Nge, dkk., 2010). Aplikasi *bacterial cellulose* di industri kertas juga sudah cukup banyak diteliti, antara lain sebagai aditif yang dapat memperbaiki kekuatan dan sifat permukaan kertas (Surma-Slusarska, 2008), lembaran *Bacterial cellulose* sebagai kertas perkamen (Suwannapinunt, 2007), dan peretensi bahan pengisi (Basta dan El-Saied, 2009).

Produksi *bacterial cellulose* oleh bakteri *A. xylinum* dapat dihasilkan melalui kultur pada kondisi statis maupun dinamis. Untuk produksi *bacterial cellulose* pada kondisi statis mempunyai beberapa kekurangan seperti membutuhkan lebih banyak ruang dan tenaga kerja, hal ini menyebabkan produksi membutuhkan investasi yang lebih mahal. Oleh karena itu, untuk produksi *bacterial cellulose* secara komersial, kondisi produksi teragitasi lebih banyak digunakan. Berbagai jenis bioreaktor dengan konfigurasi yang berbeda telah diteliti untuk produksi *bacterial cellulose* pada kondisi teragitasi (Sani & Dahman, 2009).

Bioproses modifikasi permukaan serat pada hakekatnya adalah proses produksi *bacterial cellulose* dalam bioreaktor, tetapi media reaksinya mengandung sejumlah serat sehingga bakteri pembentuk selulosa tumbuh juga di permukaan serat. Pertumbuhan bakteri pembentuk selulosa ini

yang menyebabkan sifat permukaan serat berubah (termodifikasi) yang dalam sudut pandang proses pembuatan kertas hal ini tidak lain adalah peristiwa fibrilasi serat. Karena fibrilnya berukuran nano, maka proses fibrilasi bisa disebut nanofibrilasi. Perubahan teknik fibrilasi dari mikro (mekanis konvensional) ke nano (bioproses) akan disertai dengan perubahan jumlah ikatan hidrogen dalam lembaran kertas, sehingga diharapkan kekuatannya pun lebih tinggi. Selain peningkatan kekuatan kertas, teknik nanofibrilasi ini juga diharapkan bisa menurunkan konsumsi energi *refining* pada proses pembuatan kertas. Penelitian ini bertujuan melakukan modifikasi permukaan serat (nanofibrilasi) dalam bioreaktor jenis tangki berpengaduk dengan variabel waktu reaksi dan kecepatan agitasi yang mewakili kondisi laminar dan turbulen. Serat tersebut kemudian dipreparasi dan dibuat lembaran kertas sehingga kondisi bioreaksi dapat dilihat pengaruhnya terhadap sifat kertas.

BAHAN DAN METODE

Pada penelitian ini digunakan berbagai bahan berikut: kultur murni bakteri *Acetobacter xylinum* dari Laboratorium Mikrobiologi Teknik Kimia ITB; Media GYE yang terdiri dari glukosa 2%, yeast extract 0,5%, pepton 1%, agar 2%; media anorganik cair yang terdiri dari glukosa 1,5%, ammonium sulfat 0,3%, kalium dihidrogen fosfat 0,3%, dinatrium dihidrogen fosfat 0,3%, magnesium sulfat 0,08 %, ferosulfat 0,0005%, asam borat 0,0003%, niasin 0,00005 %, etanol teknis 0,6 %; kemudian Pulp Putih Serat Pendek (LBKP) yang berasal dari PT Kertas Padalarang.

Pada penelitian ini digunakan juga peralatan berikut: peralatan penanganan, penumbuhan, dan pemeliharaan bakteri; bioreaktor dengan variabel suhu, waktu, dan kecepatan agitasi; peralatan penanganan hasil bioreaksi; peralatan pembuatan lembaran kertas seperti disintegrator, PFI Mill, pembuat lembaran, pengepresan, dan pengeringan lembaran; peralatan pengujian kertas yang meliputi uji fisik dan kekuatan lembaran kertas.

Penelitian dilakukan melalui berbagai tahapan berikut : penyiapan inokulum *Acetobacter xylinum* berupa subkultur dalam media GYE dilanjutkan proses adaptasi ke media cair anorganik; pencampuran pulp serat pendek dengan media anorganik cair dalam bioreaktor; sterilisasi media berisi pulp dalam

bioreaktor; proses bioreaksi dalam bioreaktor dimulai dengan inokulasi *Acetobacter xylinum* ke dalam bioreaktor volume 75 L dengan kondisi proses suhu 30°C, pH 5,5, konsistensi pulp 0,75%, dosis inokulan 5%. Variable proses adalah waktu reaksi 0; 1; 3; 5; dan 8 jam; serta kecepatan agitasi 12,5; 25,0; 37,5; dan 50,0 Hz. Selanjutnya dilakukan pencucian pulp hasil bioreaksi untuk membersihkan media anorganik cair yang melekat pada serat; penguraian serat menggunakan *disintegrator* pada konsistensi 1,5% dan 10000 putaran; penggilingan pulp menggunakan PFI Mill pada konsistensi 10 % dan 4300 putaran; dan akhirnya dilakukan proses pembentukan, pengepresan, dan pengeringan lembaran kertas. Sebagai akhir dari tahapan penelitian dilakukan pengkondisian dan pengujian lembaran kertas berdasarkan standar uji yang berlaku (SNI). Data-data ini kemudian dianalisis untuk melihat efektivitas dan efisiensi bioproses tersebut. Efektivitas dilihat dari indikasi peningkatan kekuatan kertas dan perbaikan struktur lembaran, sedangkan efisiensi dilihat dari peluang penghematan energi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencapaian Freeness Stok

Blanko adalah lembaran kertas yang dibuat dari pulp yang belum mengalami kontak dengan media cair anorganik tetapi sudah mengalami *refining*. Sedangkan pada saat pulp hasil *refining* sudah kontak singkat dengan media cair anorganik tetapi belum diinkubasi disebut 0 jam inkubasi. Freeness setelah proses refining pada berbagai kecepatan agitasi disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Efek Inkubasi dan Agitasi terhadap Freeness

Dari percobaan di laboratorium teramati bahwa *freeness* awal pulp hasil disintegrasi adalah 600 mL CSF. Selanjutnya untuk mencapai *freeness* 300 mL CSF diperlukan 6000 putaran PFI Mill. Teramati pula ternyata untuk pulp yang diinkubasi pencapaian *freeness* yang sama hanya memerlukan 4300 putaran. Hal ini menjadi indikasi penting adanya penghematan energi *refining*, karena untuk mencapai derajat giling yang sama diperlukan putaran PFI Mill yang lebih rendah. Pada Gambar 1 nampak semua perlakuan inkubasi cenderung menurunkan pencapaian *freeness* pada RPM PFI Mill yang sama. Ini berarti untuk mendapatkan *freeness* yang setara dengan *blanko* dapat diperoleh dengan menurunkan putaran PFI Mill atau waktu *refining*. Bila diasumsikan konsumsi energi bersifat linier terhadap pencapaian *freeness* maka dapat dihitung indikasi penghematan energi *refining*-nya sebagai berikut. Pencapaian *freeness* terendah terlihat pada waktu inkubasi 1 – 3 jam sebesar 240 mL CSF. Sedangkan pada putaran yang sama nilai *blanko freeness* mencapai 290 mL CSF. Ini berarti potensi penghematan energi sebesar $(290-240)/290$ atau sekitar 17,4 %.

Indeks Tarik

Kecuali pada kecepatan agitasi 25,0 Hz, indikasi kecenderungan peningkatan indeks tarik kertas terlihat (Gambar 2), dan maksimal dicapai pada kecepatan agitasi 12,5 Hz dengan waktu inkubasi 1-3 jam. Peningkatan indeks tarik terjadi karena terbentuk fibril pada permukaan serat akibat aktivitas bakteri *Acetobacter xylinum*. Efek fibrilasi ini dengan sendirinya meningkatkan kekuatan ikatan antar serat, sehingga indeks tarik juga meningkat.

Gambar 2. Efek Inkubasi dan Agitasi terhadap Indeks Tarik

Kecenderungan terjadinya ketahanan tarik terbesar dicapai pada kecepatan agitasi terendah yaitu 12,5 Hz dan inkubasi 1-3 jam dan menurun kembali sesudah 3 jam inkubasi, kecuali untuk kecepatan 37,5 Hz. Hal ini terjadi kemungkinan besar adalah karena pada kecepatan rendah, pembentukan nano selulosa (nano fibril) pada permukaan serat membentuk ikatan yang lebih baik dengan permukaan serat karena kondisi tenang (laminar). Sedangkan pada kecepatan tinggi (25,0 dan 50,0 Hz) kemungkinan daya ikat nano selulosa di permukaan serat tidak begitu kuat akibat gangguan turbulensi. Pada kecepatan yang lebih tinggi lagi (37,5 Hz) nanofibril yang lepas dari permukaan serat bisa terdeposisi kembali ke permukaan karena intensnya agitasi sehingga frekuensi tumbukan antar nano fibril dari *bacterial cellulose* dengan permukaan serat semakin tinggi.

Daya Regang

Daya regang pada kecepatan agitasi 12,5 Hz cenderung konstan pada berbagai waktu inkubasi (Gambar 3). Meskipun kecepatan ini cenderung meningkatkan indeks tarik sebagaimana dibahas sebelumnya, namun pada kondisi laminar ini daya regang lebih dipengaruhi oleh sifat intrinsik seratnya.

Gambar 3. Efek Inkubasi dan Agitasi terhadap Daya Regang

Pada saat kecepatan dinaikan menjadi 25,0 Hz maka dominasi sifat intrinsik menurun, kondisi reaksi lebih turbulen sehingga terjadi pelepasan nano fibril dari permukaan serat, maka daya regang cenderung turun. Fenomena yang sama terjadi pada kecepatan 50,0 Hz (Gambar 3). Tetapi, ada indikasi kecenderungan daya regang meningkat pada kecepatan 37,5 Hz. Kemungkinan besar

ini adalah pencapaian kondisi “kesetimbangan” antara dominasi sifat intrinsik serat dengan kondisi nanofibrilasi permukaan serat.

Daya Serap Energi (TEA)

TEA adalah ukuran kealotan lembaran kertas, yang merupakan kombinasi ketahanan tarik dan daya regang. Kecenderungan peningkatan kealotan kertas akibat inkubasi 1 – 3 jam terlihat pada semua kecepatan (Gambar 4). Sesudah itu kemudian TEA menurun dengan meningkatnya waktu inkubasi. Daya regang berkontribusi dominan terhadap peningkatan kealotan sehingga pola kurvanya mirip dengan daya regang dengan urutan pencapaian tingkatan nilai TEA mengikuti urutan kecepatan 25,0; 50,0; 12,5 dan 37,5 Hz.

Gambar 4. Efek Inkubasi dan Agitasi terhadap TEA

Indeks Retak

Pada umumnya perlakuan inkubasi menyebabkan kecenderungan peningkatan indeks retak pada kecepatan agitasi 0,5-2,0 jam (Gambar 5). Nilai peningkatan indeks retak dicapai pada kecepatan 12,5 Hz dan waktu inkubasi 0,5-1,5 jam.

Indeks retak adalah ukuran kekuatan kertas menahan beban tegak lurus permukaan kertas, sangat dipengaruhi oleh ikatan antar serat. Seperti telah dibahas pada indeks tarik, kecepatan 12,5 Hz adalah kondisi laminar yang memungkinkan nanofibrilasi berkembang baik dipermukaan serat, sedikit kemungkinan terlepas kembali ke lingkungan cairannya akibat turbulensi. Oleh karena itu ikatan antar seratnya terbaik pada kecepatan ini. Sementara waktu inkubasi yang lebih lama tidak menambah kekuatan kertas

karena pertumbuhan optimal nanofibril terjadi pada waktu inkubasi yang lebih pendek.

Gambar 5. Efek Inkubasi dan Agitasi terhadap Indeks Retak

Indeks Sobek

Berbeda dengan parameter kekuatan kertas lainnya, pada saat pengembangan kekuatan kertas, parameter seperti indeks tarik, daya regang, dan retak biasanya meningkat seiring dengan peningkatan proses *refining*. Tetapi indeks sobek berbeda, polanya meningkat dulu kemudian mencapai maksimal dan selanjutnya menurun. Karakter ini harus diwaspadai karena kalau hanya mempertimbangkan indeks tarik, ada kemungkinan indeks sobeknya rendah. Oleh karena itu sangat mungkin terjadi perbedaan pencapaian titik maksimal indeks sobek dibandingkan dengan parameter kekuatan lainnya. Pada Gambar 6 terlihat, pencapaian indeks sobek tertinggi terjadi pada kecepatan 37,5 Hz dengan waktu inkubasi 3-5 jam. Ini berbeda dengan waktu inkubasi untuk pencapaian indeks tarik maksimal. Tetapi pada periode 1-3 jam waktu inkubasi, indeks sobek sebenarnya sedang mengalami peningkatan pada kecepatan tersebut.

Gambar 6. Efek Inkubasi dan Agitasi terhadap Indeks Sobek

Ketahanan Lipat

Pada periode 1 - 3 jam waktu inkubasi, nilai ketahanan lipat cenderung meningkat pada semua kecepatan (Gambar 7). Tetapi sesudah itu selanjutnya ketahanan lipat menurun. Kecenderungan pencapaian ketahanan lipat tertinggi dicapai pada kecepatan 25,0 Hz, disusul oleh kecepatan 37,5 Hz. Waktu inkubasi yang lebih lama, cenderung menurunkan ketahanan lipat. Kecenderungan penurunan ketahanan lipat karena adanya peningkatan sifat kekakuan serat akibat perlakuan inkubasi.

Gambar 7. Efek Inkubasi dan Agitasi terhadap Ketahanan Lipat

Saat inkubasi tumbuh fibril nanoselulosa pada permukaan serat, dan saat mengering fibril ini cenderung mengeras sehingga kertas lebih kaku. Karena kertas kaku maka pada saat dilipat kertas akan cepat patah. Peningkatan ketahanan lipat terjadi pada kecepatan agitasi 25,0 dan 37,5 Hz. Kecepatan 12,5 dan 25,0 Hz adalah kecepatan laminar, sedangkan 37,5 dan 50,0 Hz adalah kondisi turbulen. Kondisi peralihan dari laminar ke turbulen nampaknya berkontribusi penting pada peningkatan ketahanan lipat.

Porositas

Pada perlakuan hingga 1 jam inkubasi, porositas pada semua kecepatan agitasi cenderung berkurang (Gambar 8). Selanjutnya sampai inkubasi 5 jam terjadi kecenderungan peningkatan porositas pada semua kecepatan kecuali kecepatan 50,0 Hz. Penurunan porositas hingga 1 jam perlakuan inkubasi menunjukkan bahwa matriks lembaran kertas terisi penuh oleh material halus, dalam hal ini nanoselulosa hasil produksi *Acetobacter xylinum*. Pada kecepatan

agitasi yang turbulen yaitu 37,5 dan 50,0 Hz, semakin lama diinkubasi maka nanoselulosa yang tumbuh pada permukaan serat kemungkinan sebagian akan terlepas kembali. Hal ini dapat mengurangi efek pengisian material halus pada matriks lembaran kertas. Oleh karena itu pada Gambar 8 terlihat adanya penurunan porositas yang lebih tajam pada kecepatan turbulen (37,5 Hz) dibandingkan dengan kecepatan laminar (12,5 dan 35,0 Hz). Sementara pada kecepatan 50 Hz efek pengisian matriks tersebut lebih sulit hingga nilai porositasnya menjadi rendah.

Gambar 8. Efek Inkubasi dan Agitasi terhadap Porositas

Kerapatan

Peningkatan kerapatan lembaran kertas merupakan indikasi penting daya ikat antar serat. Serat yang di *refining* secara intensif akan menunjukkan kerapatan yang semakin tinggi dan berpengaruh pada berbagai sifat fisik, kekuatan, dan optik lembaran. Pola kecenderungan perubahan kerapatan lembaran kertas akibat inkubasi dan kecepatan agitasi dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Efek Inkubasi dan Agitasi terhadap Kerapatan

Dibandingkan dengan blanko pada umumnya dapat dikatakan bahwa terjadi kecenderungan peningkatan kerapatan saat diinkubasi hingga 8 jam. Kecenderungan peningkatan porositas maksimal terjadi pada kecepatan 37,5 Hz dengan waktu inkubasi 2-4 jam. Peningkatan kerapatan ini juga menjadi indikasi penting bahwa ruang kosong dalam struktur matriks lembaran kertas semakin terpenuhi material dengan semakin lamanya inkubasi. Hal ini bisa terjadi karena inkubasi menumbuhkan material baru pada permukaan serat hingga kontak antar serat semakin rapat.

Scattering Coefficient

Dibandingkan dengan blanko, praktis pada semua perlakuan, *Scattering Coefficient* (SC) menurun dengan meningkatnya waktu inkubasi pada berbagai kecepatan agitasi (Gambar 10). Hal ini menunjukkan semakin besarnya area kontak optis antar serat. Ini menjadi indikator penting yang menunjukkan antar individu serat semakin dekat dan rapat. Berarti permukaan kontak dan ikatan antar serat semakin luas, sebagai akibat dari tumbuhnya fibril selulosa bakteri.

Gambar 10. Efek Inkubasi dan Agitasi terhadap *Scattering Coefficient*

Kekasaran

Bersama-sama dengan kerapatan dan SC, kecenderungan kekasaran juga menunjukkan tingkat kerapatan struktur permukaan kertas (Gambar 11). Adanya pertumbuhan fibril yang memperluas area kontak antar serat, sekaligus juga mengisi ruang-ruang kosong antar serat, maka permukaan serat menjadi cenderung semakin licin. Hasil di atas menunjukkan semakin kecil kekasaran, semakin licin permukaan kertas.

Pencapaian kecenderungan kelicinan terbesar terjadi pada kecepatan agitasi 50,0 Hz, sebagai akibat tercapainya distribusi yang paling merata dari massa pembentuk kertas.

Gambar 11. Efek Inkubasi dan Agitasi terhadap Kekasaran

Untuk memudahkan melihat pengaruh kecepatan agitasi dan waktu inkubasi terhadap kualitas kertas, maka hasil-hasil pembahasan diatas dirangkum pada Tabel 1. Indikasi penghematan energi dapat diwakili oleh parameter *freeness*. Penghematan energi terbesar diperoleh pada penurunan *freeness* tertinggi yaitu pada kecepatan 25,0 Hz dan periode waktu inkubasi 1-3 jam. Kekuatan kertas dapat diwakili oleh indeks tarik, daya regang, TEA, indeks retak, indeks sobek dan ketahanan lipat. Maka secara umum dapat dikatakan bahwa peningkatan kekuatan kertas terjadi pada kecepatan 37,5 Hz dan periode waktu inkubasi 1-3 jam. Sementara itu parameter porositas, kerapatan, *scattering coefficient*, dan kekasaran dapat mewakili struktur lembaran kertas. Secara umum dapat dikatakan bahwa kecepatan agitasi cenderung menurunkan porositas, *scattering coefficient*, dan kekasaran permukaan lembaran kertas pada kecepatan agitasi 37,5 Hz dan waktu inkubasi 0-1 jam. Sedangkan nilai kerapatan meningkat.

Sementara itu, parameter yang menunjukkan kondisi terbaik tidak bisa dinyatakan secara umum karena karakteristik berbagai jenis kertas berbeda, tergantung pada penggunaannya. Sebagai contoh kertas uang memerlukan ketahanan lipat yang tinggi sementara kertas cetak memerlukan *scattering coefficient* yang rendah. Perbaikan struktur lembaran kertas dapat diindikasikan dengan terjadinya peningkatan kerapatan, penurunan porositas, penurunan

Tabel 1. Kecenderungan Perubahan Sifat Kertas Akibat Pengaruh Kecepatan dan Waktu

No	Parameter	Kecepatan Agitasi	Waktu Inkubasi
1	<i>Freeness</i>	Cenderung menurun kemudian meningkat, minimum pada 25,0 Hz	Cenderung menurun kemudian meningkat; minimum pada 1-3 jam
2	Indeks Tarik	Cenderung meningkat, maksimum pada 37,5 Hz	Cenderung meningkat, maksimum pada 1 – 3 jam
3	Daya Regang	Cenderung meningkat pada 37,5 Hz, lainnya konstan atau menurun	Cenderung meningkat pada 1-3 jam dan 37,5 Hz. Lainnya konstan atau menurun
4	<i>Tensile Energy Absorption</i> (TEA)	Cenderung meningkat, maksimal pada 37,5 Hz	Cenderung meningkat, maksimal pada 1-3 jam
5	Indeks Retak	Cenderung meningkat pada 12,5 Hz dan 37,5 Hz	Cenderung meningkat pada 0,5-1,5 jam
6	Indeks Sobek	Cenderung meningkat pada 37,5 Hz	Cenderung menurun, tapi meningkat pada 1-3 jam, kecepatan 37,5 Hz
7	Ketahanan Lipat	Cenderung meningkat pada periode awal (1-3 jam), maksimal pada 25,0 dan 37,5 Hz	Cenderung meningkat pada periode 1-3 jam kecepatan 25,0 dan 37,5 Hz
8	Porositas	Cenderung menurun pada awalnya, kemudian meningkat pada 12,5 dan 37,5 Hz	Cenderung menurun hingga 1 jam, dan meningkat pada 3-5 jam berikutnya.
9	Kerapatan	Cenderung meningkat hingga 3 jam, maksimal pada 37,5 Hz	Cenderung meningkat hingga 3 jam, selanjutnya menurun
10	<i>Scattering Coefficient</i>	Cenderung menurun	Cenderung menurun
11	Kekasaran	Cenderung menurun	Cenderung menurun

scattering coefficient, dan penurunan kekasaran. Optimasi proses dinyatakan dalam variabel kecepatan agitasi dan waktu inkubasi.

KESIMPULAN

Bioproses modifikasi permukaan serat yang telah dilakukan berpeluang memberikan penghematan energi, peningkatan kekuatan kertas, perbaikan struktur lembaran kertas. Peningkatan kekuatan kertas dan perbaikan struktur lembaran terjadi pada kecepatan 37,5 Hz dan waktu inkubasi 1-3 jam. Peluang penghematan energi terbesar adalah 17,24% diperoleh pada kecepatan agitasi 25,0 Hz dan waktu inkubasi 1-3 jam.

SARAN

Hasil penelitian ini perlu ditingkatkan ke skala pilot untuk mensimulasi kondisi pabrik yang sebenarnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas terselesainya penelitian ini, disampaikan khususnya kepada BPKIMI dan BBPK berikut seluruh anggota Tim Peneliti, serta umumnya kepada semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah membantu penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Basta, A.H., El-Saied, H., 2009. Performance of Improved Bacterial Cellulose Application in the Production of Functional Paper. *Journal of Applied Microbiology*. Vol. 107, 2098-2107
- Castro, C., Zuluaga, R., Alvarez, C., Putaux, J. C., Caro, G., Rojas, O. J., Mondragon, I., Ganán, P., 2012, Bacterial Cellulose produced by a new acid-resistant *Gluconacetobacter* genus. *Carbohydrate Polymers*, 89 (4), 1033–1037

- Cavka, A., Guo,X., Tang,S., Winestrand, S., Jonsson,L.J., Hong,F., 2013. Production of Bacterial Cellulose from Waste Fiber Sludge.*Biotechnology for Biofuels*, Vol. 6, No. 25, 1-10
- Chawla, R. P, Ishwar B. Bajaj, Shrikant A. Survase and Rekha S. Singha. 2009. Microbial Cellulose: Fermentative Production and Applications. *Food Technol. Biotechnol.* Vol. 47, No. 2, 107–124.
- Chen, P., Se Youn Cho and Hyoung-Joon Jin. 2010. Review : Modification and Applications of Bacterial Celluloses in Polymer Science. *Journal of Macromolecular Research*. Vol.18, No.4, 309-320.
- Nge, T. T., Sugiyama, J., Bulone, V., 2010. *Bacterial Cellulose-Based Biomimetic Composites*, Magdy Elnashar (Ed.), ISBN: 978-953-307-109-1, InTech
- Pratama,Y., Salafudina, Kartasasmita, E.H., 2013. Pineapple Fruit Waste Utilization as Edible paper Applications. *International Journal of Chemical and Environmental Engineering*, Vol. 4, No. 3, 171-173
- Raghunathan, D., 2013. Production of Microbial Cellulose from New Bacterial Strain Isolated from Temple Wash Waters. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*, ISSN 2319-7706, Vol.2, No. 12, 275-290
- Sani, A and Y. Dahman. 2010. Improvements in the production of bacterial synthesized biocellulose nanofibres using different culture methods. *Journal of Chem Technol Biotechnol*. Vol. 85, 151–164.
- Surma-Slusarska, B., Presier, S., Danielewicz, D., 2008. Characteristics of Bacterial Cellulose Obtained from *Acetobacter xylinum* for Application in Papermaking. *Fibres & Textiles in Eastern Europe*, Vol. 16, No. 4, 108 – 111
- Suwannapinunt, N., Burakorn, J., Thaenthanee, S., 2007. Effect of Culture Conditions on Bacterial Cellulose Production from *Acetobacter xylinum* TISTR976 and Physical Properties of BC Parchment Paper.*Suranaree Journal of Science and Technology*, Vol.14, No. 4, 357-365
- Torres, F.G., Commeaux, S., Troncoso, O.P., 2012. Biocompatibility of Bacterial Cellulose Based Biomaterials. *Journal of Functional Biomaterials*, 3(4), 864-878
- Vitta, S., Thiruvengadam, V., 2012. Multifungsional Bacterial Cellulose and Nanoparticle-embedded Composites. *Curent Science*, Vol. 102, No. 10, 1398-1405